



let's colour

# 強力防水底膠 A930-58160

<b>用途</b>	適用於建築物室外牆面或屋頂防水底漆塗料								
<b>特色</b>	<p>防水、抗裂、抗鹼、第一層防護打底</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 高黏性</li> <li>• 高滲透</li> <li>• 12倍彈性</li> </ul>								
<b>光澤</b>	亮光								
<b>成份</b>	水性合成樹脂、添加劑、水								
<b>稀釋劑</b>	清水								
<b>體積固體份</b>	約25% 以上								
<b>乾燥時間</b> - 指觸乾燥時間 - 施工間隔時間	<p>室溫攝氏29度下，一般漆膜厚度下：</p> <p>約1~2小時</p> <p>約1~2小時</p> <p>一般環境下，七日後可完全乾燥。</p> <p>注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間</p>								
<b>顏色</b>	透明								
<b>包裝</b>	1加侖、5加侖包裝								
<b>理論塗佈量</b>	<p>理論上，1加侖該產品約可塗刷50平方米面積一層。</p> <p>注意：實際塗刷面積及層數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性與施工工具及其他環境因素影響</p>								
<b>漆膜抗性理</b> - 伸長率 - 耐鹼性 - 耐水性 - 耐酸性	<p>1200% 以上，通過ASTM D412-06ae2「抗拉強度」及「伸長率」測試。</p> <p>通過CNS 10757測試方法，浸鹼液48小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。</p> <p>通過CNS 10757測試方法，浸水72小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。</p> <p>通過CNS 10757測試方法，浸酸液72小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。</p>								
<b>適用底材</b>	新舊水泥面、PU、磁磚、洗石子、浪板等底材。								
<b>油漆系統</b> - 屋頂防水	<table border="1"> <thead> <tr> <th>層數</th> <th>稀釋</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>底漆 (1層)</td> <td><b>強力防水底膠 A930-58160</b>：建議於水泥基材與水以1:1比例稀釋，針對嚴重粉化的地面，建議塗刷兩遍，以增加滲透性及附著性。若施工於不吸水的基材，例如磁磚，則不需稀釋，即可施工。</td> </tr> <tr> <td>面漆 (2層)</td> <td><b>倍剋漏 A959</b>：不須稀釋。</td> </tr> <tr> <td>防水保護層 (1層)</td> <td><b>強力防水膠 A640</b>：不須稀釋。</td> </tr> </tbody> </table>	層數	稀釋	底漆 (1層)	<b>強力防水底膠 A930-58160</b> ：建議於水泥基材與水以1:1比例稀釋，針對嚴重粉化的地面，建議塗刷兩遍，以增加滲透性及附著性。若施工於不吸水的基材，例如磁磚，則不需稀釋，即可施工。	面漆 (2層)	<b>倍剋漏 A959</b> ：不須稀釋。	防水保護層 (1層)	<b>強力防水膠 A640</b> ：不須稀釋。
層數	稀釋								
底漆 (1層)	<b>強力防水底膠 A930-58160</b> ：建議於水泥基材與水以1:1比例稀釋，針對嚴重粉化的地面，建議塗刷兩遍，以增加滲透性及附著性。若施工於不吸水的基材，例如磁磚，則不需稀釋，即可施工。								
面漆 (2層)	<b>倍剋漏 A959</b> ：不須稀釋。								
防水保護層 (1層)	<b>強力防水膠 A640</b> ：不須稀釋。								
- 室外露台門窗防水	<table border="1"> <thead> <tr> <th>層數</th> <th>稀釋</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>底漆 (1層)</td> <td><b>強力防水底膠 A930-58160</b>：建議於水泥基材與水以1:1比例稀釋，針對嚴重粉化的牆面，建議塗刷兩遍，以增加滲透性及附著性。若施工於不吸水的基材，例如磁磚，則不需稀釋，即可施工。</td> </tr> <tr> <td>面漆 (2層)</td> <td><b>強力防水膠 A640</b>：不須稀釋。</td> </tr> </tbody> </table>	層數	稀釋	底漆 (1層)	<b>強力防水底膠 A930-58160</b> ：建議於水泥基材與水以1:1比例稀釋，針對嚴重粉化的牆面，建議塗刷兩遍，以增加滲透性及附著性。若施工於不吸水的基材，例如磁磚，則不需稀釋，即可施工。	面漆 (2層)	<b>強力防水膠 A640</b> ：不須稀釋。		
層數	稀釋								
底漆 (1層)	<b>強力防水底膠 A930-58160</b> ：建議於水泥基材與水以1:1比例稀釋，針對嚴重粉化的牆面，建議塗刷兩遍，以增加滲透性及附著性。若施工於不吸水的基材，例如磁磚，則不需稀釋，即可施工。								
面漆 (2層)	<b>強力防水膠 A640</b> ：不須稀釋。								

注意：稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工層數增加及乾燥時間之變化

# 強力防水底膠 A930-58160

## 施工方式

- 刷塗、滾塗或噴塗一層，建議與水以1:1比例稀釋，針對嚴重粉化的地面，建議塗刷兩層，以增加滲透性及附著性。
- 請於晴朗、濕度低的天氣施工，以確保施工品質。

## 清理

### 表面處理

#### - 新建水泥面

施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備。

#### - 舊水泥面、PU、磁磚、 洗石子、浪板

未塗刷過或經水洗的潮濕底材，待完全乾燥後再塗刷。

先刮除不良舊漆膜、嚴重粉化的PU防水層、生銹鬆散浪板、或修補磁磚，再用刷子或強力噴水來徹底清潔底材，並去除油脂、灰塵或鬆散異物並待底材完全乾燥後再進行施工。

## 安全健康環保方面的 說明

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不著的地方。
- 打磨牆面時應戴上適當的口罩。
- 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境。
- 切勿喰吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧。
- 當在通風不足的情況下進行噴塗時應配有適當的呼吸設備。所有的呼吸設備必須符合經( NOISH/MSHA )認可的標準。
- 請將該產品放置在遠離食品、飲料的地方。
- 使用油漆時請戴上防護眼鏡及手套。
- 若不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
- 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清洗劑加清水洗淨。
- 若不慎吞服，請立即就醫，並出示此容器或標籤。
- 當運送油漆時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
- 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後收集並合理處置。
- 切勿把油漆倒入下水道或排水管。
- 棄置油漆廢物時應符合當地的環保標準。

(請向本產品的經銷商索取產品安全技術說明書，使用前請參閱)

製造：  
**台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司**  
台灣桃園縣中壢市  
中壢工業區東園路52號

分銷：  
**阿克蘇諾貝爾漆油有限公司**  
電話：2823 1388  
傳真：2866 3232  
網址：[www.dulux.com.hk](http://www.dulux.com.hk)

香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)條例下受規管漆料的類別：[底漆、封固底劑及中層底漆]  
揮發性有機化合物含量(即用狀態)不超過200克/公升

免責條款：本說明書上的內容我們會根據經驗和產品發展不定期地作出更新，本說明書內容在發佈時盡我們所知道是真實和準確的，但我們有權更改而不提前通知。我們保證產品與說明書的內容相符，除此之外，我們不對任何其它聲稱、暗指、連帶責任和特殊目的作承諾和保證。如有責任產生也僅限於換貨或退款，不承擔相關的人工或勞務費和因此引起的損壞費用。

更多關於產品和使用的資訊請與當地銷售人員聯繫。

阿克蘇諾貝爾公司對其生產和銷售的產品使用和施工等，所作出的建議、推薦、資訊、協助和服務有充分可靠性，但對這些建議、推薦、資訊、協助和服務不作保證。