

用途	適用於建築物室外屋頂或牆面防水塗料								
特色	<p>超防水 超隔熱</p> <ul style="list-style-type: none"> • 超防水：FIBRADO 隔水纖維，在表面形成緊密纖維網，就像幫屋頂鋪上一層堅固防護膜 • 超耐候：長效耐候雲母，抵抗氣候和酸鹼侵蝕 • 超隔熱：Sunreflect 隔熱科技，降低室內溫度達 5.5 度* • 超好做：施工保養簡便 								
光澤	半光								
成份	壓克力樹脂、二氧化鈦、隔水纖維、礦物質填充料、水								
體積固體份	約 45% 以上								
乾燥時間	<p>- 施工間隔</p> <p>- 完全乾燥</p> <p>室溫攝氏 29 度下，填縫/底漆/面漆每層施工需間隔約 6 小時。</p> <p>理論上，施工後漆膜的分子需經過 10 天的靜置期，讓漆膜有足夠的時間乾燥固化。因此在完成塗刷 10 天內，切勿在漆膜表面踐踏或放置物品，以免造成漆膜受損，影響防水功能。10 天後可正常使用。</p> <p>注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間</p>								
顏色	白色及標準色								
包裝	3.6 公升及 18 公升包裝								
理論塗佈量	<p>理論上，1 公升該產品約可塗刷 1 平方米的面積 2 層。塗刷 2 層並搭配多樂士強力防水膠 A640 使用可達到有效的漆膜厚度 360µm。</p> <p>注意：實際塗刷面積及層數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性、施工工具、漆膜厚度及其他環境因素影響</p>								
漆膜抗性理	<p>- 伸長率</p> <p>- 耐鹼性</p> <p>- 耐水性</p> <p>- 耐洗刷性</p> <p>500% 以上，通過 ASTM D412-06ae2「抗拉強度」及「伸長率」測試。</p> <p>通過 CNS 4940 第二種測試，浸鹼液 72 小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。</p> <p>通過 CNS 4940 第二種測試，浸水 72 小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。</p> <p>通過 CNS 4940 第二種測試，洗刷 2000 次以上，漆膜無顯著磨損。</p>								
適用底材	新舊水泥面、PU、粉光面、磁磚等。								
油漆系統	<p>- 屋頂防水</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>層數</th> <th>稀釋</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>底漆 (1 層)</td> <td>強力防水底膠 A930-58160：建議於水泥基材與水以 1:1 比例稀釋，針對嚴重粉化的地面，建議塗刷兩遍，以增加滲透性及附著性。若施工於不吸水的基材，例如磁磚，則不需稀釋，即可施工。</td> </tr> <tr> <td>面漆 (2 層)</td> <td>倍剋漏 A959：不須稀釋。</td> </tr> <tr> <td>防水保護層 (1 層)</td> <td>強力防水膠 A640：不須稀釋。</td> </tr> </tbody> </table>	層數	稀釋	底漆 (1 層)	強力防水底膠 A930-58160 ：建議於水泥基材與水以 1:1 比例稀釋，針對嚴重粉化的地面，建議塗刷兩遍，以增加滲透性及附著性。若施工於不吸水的基材，例如磁磚，則不需稀釋，即可施工。	面漆 (2 層)	倍剋漏 A959 ：不須稀釋。	防水保護層 (1 層)	強力防水膠 A640 ：不須稀釋。
層數	稀釋								
底漆 (1 層)	強力防水底膠 A930-58160 ：建議於水泥基材與水以 1:1 比例稀釋，針對嚴重粉化的地面，建議塗刷兩遍，以增加滲透性及附著性。若施工於不吸水的基材，例如磁磚，則不需稀釋，即可施工。								
面漆 (2 層)	倍剋漏 A959 ：不須稀釋。								
防水保護層 (1 層)	強力防水膠 A640 ：不須稀釋。								

注意：稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工層數增加及乾燥時間之變化

倍剋漏屋頂防水漆 A959 系列

施工方式

- 建議以滾塗施工。
- 請於連續晴天施工，可讓漆膜完全乾燥，確保施工品質。
- 塗佈漆料需達到防水厚度，確保防水效果。
- 為達到最佳的防水效果，圍牆也一併做防水保護。頂樓角落通常是漏水點，塗刷需特別加強。
- 建議塗刷第一層的塗刷方向與第二層要互相垂直，綿密交疊的纖維聯結網讓水份隔離效力更強。

清理

施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備。

表面處理

- 清除舊漆膜
- 填補地面或牆面裂縫
- 排水孔保護

徹底清除地面的舊漆膜及髒污，待地面乾燥後再施工。

使用倍剋漏與砂以 2:1 的比例混合來補平縫隙，待乾燥後再施工。

用膠布封住屋頂排水孔，以免施工時造成阻塞。

安全健康環保方面的說明

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不著的地方。
- 打磨牆面時應戴上適當的口罩。
- 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境。
- 切勿嗅吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧。
- 當在通風不足的情況下進行噴塗時應配有適當的呼吸設備。所有的呼吸設備必須符合經 (NOISH/MSHA) 認可的標準。
- 請將該產品放置在遠離食品、飲料的地方。
- 使用油漆時請戴上防護眼鏡及手套。
- 若不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
- 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清洗劑加清水洗淨。
- 若不慎吞服，請立即就醫，並出示此容器或標籤。
- 當運送油漆時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
- 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後收集並合理處置。
- 切勿把油漆倒入下水道或排水管。
- 棄置油漆廢物時應符合當地的環保標準。

(請向本產品的經銷商索取產品安全技術說明書，使用前請參閱)

製造：
台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份
有限公司
台灣桃園縣中壢市
中壢工業區東園路 52 號

分銷：
阿克蘇諾貝爾香港 (控股)
有限公司
電話：2823 1388
傳真：2866 3232
網址：www.dulux.com.hk

香港空氣污染管制 (揮發性有機化合物) 條例下受規管漆料的類別：[屋頂塗料]
揮發性有機化合物含量 (即用狀態) 不超過 50 克/公升

免責條款：本說明書上的內容我們會根據經驗和產品發展不定期地作出更新，本說明書內容在發佈時盡我們所知道是真實和準確的，但我們有權更改而不提前通知。我們保證產品與說明書的內容相符，除此之外，我們不對任何其它聲稱、暗指、連帶責任和特殊目的作承諾和保證。如有責任產生也僅限於換貨或退款，不承擔相關的人工或勞務費和因此引起的損壞費用。

更多關於產品和使用的資訊請與當地銷售人員聯繫。

阿克蘇諾貝爾公司對其生產和銷售的產品使用和施工等，所作出的建議、推薦、資訊、協助和服務有充分可靠性，但對這些建議、推薦、資訊、協助和服務不作保證。